

KOIWA

ひび割れ補修 モルタルスプレー

クラック補修（幅=2mm以下）に最適です。



セット内容



- 経費の節減（吹付プラント、セメント、砂、運搬費等不要、人件費も少額）
- 使い方簡単、どなたでも使用できます。

■ 製品セット内容

1セットあたり				
	内 容	単 位	数 量	備 考
ひび割れ補修材 モルタルスプレー	モルタルスプレー	本	3	交換ノズル付
	モルタルボンド		1	
	スポンジたわし	個	1	



梱包荷姿

■ 使用方法・手順

最初に缶をよく振ってから作業に取り掛かって下さい。

- 最初にひび割れ周辺の汚れを、水できれいに洗い落として下さい。
- 洗い落といたら「モルタルボンド」をひび割れに沿って少し幅広に吹き付けて下さい。
- 次に、「モルタルスプレー」を手に取り、缶内のガラス玉がカラカラと音がするまで、良く振って下さい。（上下に30回程度）
- スプレー缶を良く振ったら、ひび割れに沿ってパウダーがやや盛り上がる程度に吹き付けて下さい。
※作業途中でもスプレー缶はこまめに振りながら使用して下さい。
- 次に、ひび割れ上のパウダーをスポンジたわしで、ひび割れに押し込むようにした後、余分なパウダーをひび割れ周辺に薄くぼかすように広げて下さい。
- 最後に、「モルタルボンド」をひび割れ上に軽く濡れ色になる程度に吹き付けて作業終了です。
- 後は乾燥を待って下さい。完全に固化するには24時間程度かかります。

注意：モルタルスプレーを使用後は、缶を逆さにして2～3秒カラ吹きをして下さい。



▲ 施工前



▲ 施工後

● その他の用途

セメント、モルタル、コンクリート、レンガ、合板等の塗装前の下地調整、
壁紙を張る前の下地調整等、主に調整材としてもご利用出来ます。

■ 注意事項

- 作業中にくわえタバコは絶対にしないで下さい。（ガスが引火して重度の火傷を負う可能性があります。）
- 火の中に入れて下さい。また、火にむかってスプレーしないで下さい。
- モーターなど駆動部の近くでは絶対に使用しないで下さい。使用する場合には必ず電源を切って下さい。
- 屋内で使用する場合は換気を良くして下さい。（防爆の設備以外で使用しないで下さい。）
- 高温になるとスプレー缶が破裂する危険があります。直射日光の当たる場所や火気の近くなど温度が40度以上となる場所に置かないで下さい。
- 皮膚や目などに付着した場合は清水で十分に洗い流し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。
- 粉末を大量に吸い込んだ場合は、医師の診断を受けて下さい。
- 人や家畜に向かって使用しないで下さい。
- スプレーは良く振ってからお使い下さい。
- 缶が錆びやすい水や湿気の多いところには保存しないで下さい。
- 捨てる場合は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、完全にガスを抜いてから捨てて下さい。
- ガスが滞留しやすい場所（密閉された空間、土管の内部、U字溝や穴の底部）では使用しないで下さい。

製造・販売

KOIWA
小岩金網株式会社

111-0035
東京都台東区西浅草三丁目20番14号
TEL 03-5828-7690 FAX 03-5828-7693



www.koiwa.co.jp

お問合せ